

# Caparol-Akkordspachtel, fein und mittel



Gotowe do zastosowania dyspersyjne masy szpachlowe do wewnątrz.

## Opis produktu

Zastosowanie	<p><b>Caparol-Akkordspachtel fein:</b> Uniwersalna szpachłówka do naprawy małych ubytków, kawern i rys, do wygładzania powierzchni tynku i betonu oraz do natryskiwania cienkich warstw na wygładzonych powierzchniach ścian i sufitów.</p> <p><b>Caparol-Akkordspachtel mittel:</b> Uniwersalna szpachłówka malarska do szpachlowania większych nierówności, kawern i rys, do szpachlowania widocznych powierzchni betonu, szorstkich lub uszkodzonych powierzchni tynku oraz do nakrapiania strukturalnego.</p>
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bezropuszczalnikowa, o zmniejszonej emisji</li> <li>■ Wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska, o słabym zapachu</li> <li>■ Wysoka przyczepność do podłoża</li> <li>■ Bardzo twarde po wyschnięciu, nie pęczniejące</li> <li>■ Do szlifowania na sucho i filcowania na mokro</li> <li>■ Dyfuzyjna</li> <li>■ Łatwa do rozprowadzania i wygładzania</li> <li>■ Trudno zapalna (B1) według DIN 4102</li> </ul>
Spoiwo	Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.
Wielkość opakowań	25 kg wiadro z tworzywa sztucznego
Barwa	Naturalna biel.
	Biel naturalna. Można barwić samodzielnie przy użyciu maks. 5% barwników z kolekcji kolorystycznych CaparolColor lub AVA AmphiColor-Volltonfarbe. Przy zamówieniu 1000 kg i więcej w jednym odcieniu możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie (kolory pastelowe).
Stopień połysku	Matowy
Składowanie	Składować w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.
Produkty uzupełniające	<p>Caparol-Füllspachtel P</p> <p><b>Do pomieszczeń wilgotnych:</b> Histolith Renovierspachtel Histolith Feinputz Capatect-Feinspachtel 195 Capatect ArmaReno 700</p>



## Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Podłoże musi być nośne czyste, suche oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. W zależności od rodzaju i właściwości podłoża przed szpachlowaniem należy położyć odpowiednią warstwę gruntującą (TI 650). Stare i połyskujące nośne powłoki przeszlifować.
Sposób nakładania	<p><b>Szpachlowanie na gładko przy nanoszeniu ręcznym:</b>  Przed przystąpieniem do pracy szpachłówkę Caparol-Akkordspachtel należy dokładnie rozmieszać i nakładać packą stalową. Po zaschnięciu szlifować na sucho lub nawilżyć i filcować. Materiały Caparol-Akkordspachtel fein i mittel nadają się także do natryskiwania po uprzednim nadaniu im właściwej konsystencji (dodać maks. 5% wody).  Po wyschnięciu powierzchni szpachlowanej na gładko, możemy wykonać nakrapianie, nadające delikatną fakturę. w zależności od rozcieńczenia i zastosowanej dyszy, możemy uzyskać różne faktury. Nakrapianie zaleca się szczególnie dla sufitów, które mają pozostać nie powlekane.</p> <p><b>Urządzenia do natryskiwania:</b>  Przy pistoletach airless usunąć wszystkie filtry.  Dysza: 0,035-0,043  Ciśnienie: 150-180 bar  Przestrzegać wytycznych i wskazówek producentów urządzeń airless.  Temperatura materiału przy natrykiwaniu airless nie może być niższa niż +10°C.</p>
Układ warstw	<p><b>Kolejne warstwy:</b>  Przed malowaniem farbą Sytilot Bio-Innenfarbe powierzchnię zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Powierzchnie wygładzone szpachłówką Caparol-Akkordspachtel można po wyschnięciu malować wszystkimi nadającymi się do tego celu farbami dyspersyjnymi i lateksowymi oraz lakierami akrylowymi firmy Caparol bez ich wcześniejszego gruntowania.  Przed nakładaniem mas plastycznych lub tapetowaniem tapetami z włókna szklanego lub tkanin, konieczne jest wykonanie warstwy gruntującej środkiem Caparol-Haftgrund, a przed nakładaniem tynków z żywic syntetycznych – gruntowanie wykonać środkiem Putzgrund 610.</p>
Zużycie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Typ fein: ok. 1800 g/m<sup>2</sup>/mm grubości warstwy</li> <li>■ Typ mittel: ok. 1800 g/m<sup>2</sup>/mm grubości warstwy</li> </ul>
Warunki obróbki	<b>Minimalna temperatura obróbki i wysychania :</b> +5°C dla podłoża i otoczenie.
Czas schnięcia	Okolo 12-48 godzin w zależności od wilgotności, temperatury i grubości warstwy.
Czyszczenie narzędzi	Wodą
Wskazówka	<p>Materiały Caparol-Akkordspachtel fein i mittel nie nadają się do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Aby uzyskać szczególnie gładką powierzchnię należy zastosować Caparol-Akkord fein.</p> <p>Ze względu na użycie naturalnych wypełniaczy możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Zaleca się, aby nakrapianie i szpachlowanie powierzchni, na które nie będą nanoszone kolejne powłoki, wykonywać przy użyciu materiałów posiadających ten sam numer partii produkcyjnej.</p> <p>W przypadku powlekania mas szpachlowych zawierających gips, może dojść w wyniku wnikania wilgoci do powstania pecherzy i odprysków. W związku z tym, należy zapewnić szybkie wysychanie poprzez odpowiednie wietrzenie.</p> <p>Powierzchnie ścian na których zostało zastosowane nakrapianie, powinny być pomalowane farbami dyspersyjnymi Caparol. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie w razie potrzeby większej wytrzymałości powłoki.</p> <p>Na zwartych, słabo chłonnych podłożach mogą powstawać drobne pęcherzyki powietrza. Można je usunąć poprzez wygładzanie po krótkim czasie odpowietrzania. Czas po którym należy powtórnie wygładzać zależy od temperatury i wilgotności na danym obiekcie.</p>

## Wskazówki

Uwaga (stan na dzień wydania)	Chronić przed dziećmi. Zapewnić odpowiednie wietrzenie w czasie nakładania i wysychania produktu. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Zapobiegać przedostaniu się materiałów do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Bliższe informacje patrz karta charakterystyki wyrobu.
Utylizacja	Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
Kod produktu farby i lakiery	M-DF02
Deklarowany skład produktu	żywica polioctanu winylu, węglan wapnia, krzemiany , woda, dodatki, środki konserwujące.
Doradztwo techniczne	W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania, wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

## Karta informacyjno-techniczna 643, stan na czerwiec 2013

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: [www.caparol.pl](http://www.caparol.pl)

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)