

Capatect SISI Fassadenputz

Hybrydowy tynk silikatowo-silikonowy.



Opis produktu

Zastosowanie	<p>Tynk silikatowo-silikonowy nowej generacji, cienkowarstwowy, dekoracyjny, gotowy do użycia. Stosowany jako wyprawa tynkarska w systemie ociepleń w układzie ze styropianem Capatect Classic B.</p> <p>Tynków nie należy stosować na powierzchniach z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna.</p>
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znakomita przyczepność do podłoża ■ Wysoce hydrofobowy ■ O dużej stabilności – trwałości barwy ■ Przyjazny dla środowiska, o słabym zapachu ■ Odporny na duże obciążenia mechaniczne ■ Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przyczepność do podłoża $\geq 0,5$ MPa - Absorpcja wody $< 0,15$ kg/(m²xh^{0,5}) - Reakcja na ogień - klasa: A2-s1,d0 - Gęstość: 1,85 g/cm³ - Klasyfikacja ogniowa w systemie Capatect Classic B - nierozprzestrzeniający ognia NRO
Wielkość opakowań	25 kg wiadro
Barwa	<p>Barwienie w systemie ColorExpress. Bazę transparentną stosować wyłącznie po uprzednim zabarwieniu.</p> <p>UWAGA: kolory o współczynniku jasności < 20 nie nadają się do stosowania w bezspoinowych systemach ociepleń.</p> <p>Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach, nie jest to jednak wadą produktu. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed rozpoczęciem prac.</p>
Stopień połysku	Matowy.
Składowanie	Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Termin przydatności do użycia przy prawidłowym składowaniu w fabrycznie zamkniętych opakowaniach wynosi 24 miesiące od daty produkcji.



Produkt nr.

Produkt-Nr.	Struktura	Uziarnienie (mm)	Zużycie (kg/m ²)
Capatect SISI Fassadenputz K10	baranek	1,0	1,8
Capatect SISI Fassadenputz K15	baranek	1,5	2,3
Capatect SISI Fassadenputz K20	baranek	2,0	2,8
Capatect SISI Fassadenputz K30	baranek	3,0	3,7

Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, zwarte i wolne od substancji mogących utrudnić przyczepność. Warstwa zbrojona wykonana masą klejowo- szpachlową Capatect 190 oraz inne podłoża mineralne wymagają gruntowania materiałem Putzgrund 610. Pod wyprawy z tynków barwionych należy gruntować podkładem Putzgrund 610 zabarwionym w kolorze tynku.

Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych usunąć całkowicie. Nośne powłoki oczyścić. Powierzchnie opanowane przez glony, pleśnie i mchy oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, zdezynfekować środkiem Capatop i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego.

Przygotowanie materiału

Zawartość opakowania wymieszać dokładnie mieszadłem wolnoobrotowym. Możliwe jest regulowanie konsystencji materiału przez rozcieńczenie wodą do maks. 1% przy nakładaniu ręcznym, przy natrykiwaniu do maks. 2%.

Sposób nakładania

Masę nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub odpowiednim agregatem na całą powierzchnię i ściągnąć na grubość ziarna. Strukturę wykonać równomiernie pacą poliuretanową lub z tworzywa sztucznego wykorzystując ciągle ten sam typ narzędzia. Przy natrykiwaniu dobrać odpowiednią dyszę; ciśnienie robocze 0,3-0,4 MPa (3-4 bar). Zważać na równomierne nakładanie materiału i unikać powstawania widocznych styków pasm roboczych. Możliwe jest powstawanie odchyłek w wartościach zużycia jednostkowego, które mogą być spowodowane warunkami podłoża lub wykonawstwa.

Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed rozpoczęciem prac.

Capatect SISI Fassadenputz nie nadaje się do stosowania na poziomych płaszczyznach obciążonych działaniem wody.

Układ warstw

Przed nałożeniem tynku, podłoże gruntować środkiem Putzgrund 610 zabarwionym na kolor tynku.

Warunki obróbki

Nakładać metodą "mokrym w mokre", unikać powstawania styków pasm roboczych. Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, czy wysokiej wilgotności powietrza. Podczas nakładania i schnięcia temperatura materiału, otoczenia i podłoża powinna wynosić min. +5°C i maks. +30°C. Świeża nałożona masa nie może być wystawiona na bezpośrednie oddziaływanie opadów. Przy normalnych warunkach pogodowych wyprawa jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godz., wyschnięta i związana po 2-3 dniach. Niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi

wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówki

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zawiera: metyloizotiazolinon.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wylewać do kanalizacji, unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Otoczenie prowadzonych prac zabezpieczyć folią.

Utylizacja

do utylizacji przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Pozostałości płynne przekazać do uprawnionego punktu utylizacji farb i lakierów, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady budowlane.

Wskazówki bezpieczeństwa /
oznakowanie w transporcie

Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna KL/SISI, stan na marzec 2016

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o. · ul. Puławska 393 · PL – 02-801 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de