

Histolith® Emulsionsfarbe

Odwracalna farba do wnętrz o charakterze tempéry kazeinowej.



Opis produktu

Zastosowanie	Histolith® Emulsionsfarbe jest gotowym do obróbki materiałem malarskim tworzącym powłoki o charakterze tempéry kazeinowej, stworzonym do wykonywania powłok malarskich we wnętrzach obiektów historycznych.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odwracalna, możliwość usuwania wodą ■ Umożliwia kilkakrotne malowanie ■ Nie tworzy napięć w powłoce ■ Głęboko matowa ■ Wysoce paroprzepuszczalna wartość - $sd < 0,02 \text{ m}$ ■ Wysoce przepuszczalna dla dwutlenku węgla ■ Nie zawiera rozpuszczalników ■ Szczególna formuła farby zapobiega porastaniu powierzchni przez pleśń
Spoivo	Odwracalna emulsja na bazie kleju/PU/octanu z dodatkiem mineralnych wypełniaczy i pigmentów.
Wielkość opakowań	10 l
Barwa	Biała. Na zamówienie możliwa jest dostawa farby zabarwionej fabrycznie. Możliwość barwienia maszynowego w systemie ColorExpress.
Składowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.
Dane Techniczne	■ Gęstość: ok. $1,4 \text{ g/cm}^3$
Produkty uzupełniające	W przypadku samodzielnego przygotowania lazur istnieje możliwość zakupu specjalnego spoiva Histolith Emulsion.

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Przygotowanie podłoża	<p>Nowe tynki z grup zapraw PI, PII i PIII: Odczekać 2 - 4 tygodnie. Przed pomalowaniem posmarować powierzchnię fluatem Histolith Fluat i umyć.</p> <p>Stare niemalowane tynki PI, PII i PIII i stare mineralne powłoki malarskie: Dobrze oczyścić powierzchnię. Słabe warstwy usunąć. Piaszczące tynki wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung.</p>



	<p>Stare nośne, matowe farby dyspersyjne: Dobrze oczyścić powierzchnię. Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej wodą w ilości 10%. Błyszczące stare powłoki malarskie zmatowić/przeszlifować. Wykonać warstwę gruntującą przy użyciu Capagrund Universal.</p> <p>Tynki gipsowe z grupy zapraw IV i gips sztukatorski: Miękkie tynki gipsowe wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung. Tynki gipsowe z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować i odpylić. Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu Histolith Spezialgrundierung.</p> <p>Farby klejowe: Zmyć do podłoża. Wykonać warstwę gruntującą przy użyciu Histolith Spezialgrundierung.</p> <p>Powierzchnie porośnięte pleśnią: Zmyć pleśń. Po wyschnięciu zdezynfekować powierzchnię środkiem Capatop i pozostawić do wyschnięcia. Przed pomalowaniem zasięgnąć porady u przedstawiciela handlowego lub w naszym dziale technicznym.</p>
Sposób nakładania	Nanoszenie szczotką krótkimi pociągnięciami. Do dekorowania można się posłużyć gąbką, szmatą itp.
Układ warstw	<p>Warstwa gruntująca: Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej wodą w maksymalnej ilości 10%. Podłoża słabe, kredujące i/lub silnie chłonne uprzednio wzmocnić specjalnym środkiem gruntującym Histolith Spezialgrundierung.</p> <p>Warstwa wierzchnia: Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczona maksymalnie 5% wody.</p> <p>Powłoki malarskie przeświecające: Wykonać przy użyciu farby Histolith Emulsionsfarbe rozcieńczonej spoiwem Histolith Emulsion. Stosunek składników mieszanki określić przez próbne pomalowanie powierzchni.</p>
Zużycie	Ok. 150 ml/m ² na jedną warstwę na gładkim podłożu. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.
Warunki obróbki	Minimalna temperatura stosowania: +8 °C dla podłoża, otoczenia i materiału.
Czas schnięcia	W temp. +20 °C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4-6 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.
Wskazówka	Aby uniknąć widocznych zakładów, malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokrym na mokre".

Wskazówki

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)	Zawiera tlenek cynku. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.
Utylizacja	Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorociekalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
Dopuszczalna zawartość LZO	Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.
Kod produktu farby i lakiery	M-DF01
Bliższe informacje	Patrz karta charakterystyki wyrobu.
Doradztwo techniczne	W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna 1010, stan na marzec 2012

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następczej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de