

Histolith® Leinölfarbe

Wysokiej jakości farba na bazie oleju lnianego do konstrukcji i elementów z drewna wewnątrz i na zewnątrz.



Opis produktu

Zastosowanie	Farba na bazie oleju lnianego do konstrukcji i elementów z drewna wewnątrz i na zewnątrz, w szczególności do szkieletów, gontów i okładzin drewnianych.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bezwonna ■ Wysoce odporna na warunki atmosferyczne ■ Wysoce elastyczna ■ O długim czasie zachowania właściwości roboczych
Spoiwo	Olej lniany, sykatywy.
Wielkość opakowań	1 l, 2,5 l, 10 l
Barwa	Barwienie w systemie ColorExpress. Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26: Spoiwo: Klasa C Pigmentowanie: Grupa 1 do 3 w zależności od koloru. Jasne barwy stosowane na powierzchniach z małym dostępem światła mogą ulegać żółknięciu (np. we wnętrzach). Właściwość ta jest typowa dla materiału ze spoiwem na bazie oleju lnianego.
Stopień połysku	Satynowy połysk. Uwaga: Stopień połysku będzie się różnił w zależności od chłonności podłoża. Na elementach które są bezpośrednio pod wpływem promieni słonecznych, stopień połysku jest słabszy.
Składowanie	W pomieszczeniach chłodnych. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.
Dane Techniczne	■ Gęstość: ok. 1,05 g/cm ³

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Podłoże musi być czyste, nośne, suche (wilgotność drewna powinna być <15%) i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
Przygotowanie podłoża	Drewno niepowlekanе: <i>Nowe elementy drewniane:</i> Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.



	<p><i>Stare, elementy drewniane:</i> Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić. Złagodzić ostre krawędzie.</p> <p>Nośne stare powłoki Lakiery alkidowe: gruntownie przeszlifować.</p> <p>Farby dyspersyjne i lakiery akrylowe: Usunąć.</p>
Sposób nakładania	Pędzlem.
Układ warstw	<p>Impregnowanie drewna: Dąb wewnątrz i na zewnątrz: impregnować farbą Histolith Halböl. Drewno iglaste na zewnątrz: impregnować środkiem Capalac Holz-Imprägniergrund. Drewno iglaste wewnątrz: impregnować farbą Histolith Halböl.</p> <p>Warstwa gruntująca Histolith LeinölFarbe</p> <p>Warstwa pośrednia Histolith LeinölFarbe</p> <p>Warstwa końcowa Histolith LeinölFarbe</p> <p>Warstwę gruntującą/pośrednią/wierzchnią nakładać tylko w postaci zabarwionej.</p> <p>Sposób użycia: Dokładnie rozmieszać przed użyciem. Farbę Histolith LeinölFarbe nakładać wzdłuż włókien i dobrze rozprowadzić. Farbę nakładać cienką warstwą i zbierać nadmiar, inaczej mogą pojawić się plamy. W razie konieczności rozcieńczyć maks 10% Histolith Halböl.</p>
Zużycie	Ok. 80 – 100 ml/m ² na gładkiej powierzchni. Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić można wyłącznie w praktyce poprzez wymalowanie próbne.
Warunki obróbki	Minimalna temperatura stosowania: +10°C dla podłoża, otoczenia i materiału.
Czas schnięcia	Czas schnięcia produktów na bazie oleju lnianego jest dłuższy w porównaniu z produktami na bazie żywic sztucznych. W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania po 24 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu. W czasie wysychania powłoki końcowej, co w zależności od warunków obiektowych może trwać do 4 tygodni, należy chronić wysychającą powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kurzem.
Czyszczenie narzędzi	Po użyciu, odpowiednikiem terpentyny.

Wskazówki

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)	<p>Chronić przed dziećmi. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.</p> <p>Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu z oczami i skórą.</p> <p>Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.</p> <p>W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.</p> <p>Zawiera: karboksylan kobaltu, oksym butan-2-onu, może wywoływać reakcje alergiczne.</p>
Uwaga (stan na dzień wydania)	<p>Materiały zmoczone Histolith Leinölfarbe, np szmaty, ścierki, trociny itp. mogą ulec samozapłonowi po ulotnieniu się rozpuszczalnika. Rozlany produkt należy zebrać przy pomocy piasku, mokre szmaty przechowywać w zamkniętych blaszanych pojemnikach i utylizować po wyschnięciu w bezpiecznym miejscu na zewnątrz budynku.</p>
Utylizacja	<p>Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak stare lakiery. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi odpadami.</p>
Dopuszczalna zawartość LZO	<p>Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/d) wynosi: 300 g/l (2010). Ten produkt zawiera 250 l LZO</p>
Kod produktu farby i lakiery	M-LL05
Bliższe informacje	Patrz karta charakterystyki wyrobu.
Doradztwo techniczne	<p>W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.</p>
Infolinia	<p>Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl</p>

Karta informacyjno-techniczna 1034, stan na marzec 2012

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de