

Histolith® Steinfestiger

Środek do wzmacniania kamieni naturalnych i tynków bez hydrofobizacji.



Opis produktu

Zastosowanie	Do wzmacniania chłonnych kamieni naturalnych i tynków mineralnych na zewnątrz.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Doskonale wzmacnienie ■ Dobra penetracja ■ Nie przeszkadza w dyfuzji pary wodnej ■ Zawartość substancji aktywnych 100 %
Spoiwo	Alifatyczny ester kwasu krzemowego, bezrozpuszczalnikowy.
Wielkość opakowań	10 l
Barwa	Transparentny.
Składowanie	W chłodnym, suchym miejscu.
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gęstość: ok. 1,0 g/cm³

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Podłoża muszą być, nośne, mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.
Przygotowanie podłoża	<p>Piaskowiec: Starannie oczyścić powierzchnię, uprzednio usunąć luźne cząstki.</p> <p>Tynki z grup zapraw PI, PII i PIII: Starannie oczyścić. Nie nadaje się do podłoży zawilgoconych i zasolonych.</p> <p>Nie nadaje się do wilgotnych i zasolonych podłoży.</p>
Sposób nakładania	Nanosić pędzlem lub polewając, w odstępach czasu co ok. 10 minut aż do nasycenia podłoża. Bezwzględnie unikać nadmiaru materiału na powierzchni, w razie potrzeby wytrzeć go.
Zużycie	Na piaskowcu zwykle 500-700 ml/m ² . Zużycie zawsze zależy od chłonności i stopnia zwierzchnia podłoża; zdarza się zużycie nawet > 2 l/m ² . Dokładne wartości należy określić na podstawie próby na danym obiekcie.
Warunki obróbki	<p>Minimalna temperatura stosowania: +5°C dla podłoża, otoczenia i materiału.</p>
Czas schnięcia	W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65 % warstwa nadaje się do powtórnego malowania po upływie 14 dni. W niższych temperaturach i przy większej wilgotności powietrza czas ten wydłuża się.



Czyszczenie narzędzi

Wskazówka

Rozcieńczalnikiem Disbocolor 499 Verdünner natychmiast po użyciu.

Oslanianie:

Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Dotyczy to szczególnie szkła, ceramiki, lakierów, klinkieru, kamieni naturalnych, metali i drewna.

Wskazówki

Wskazówki bezpieczeństwa
(stan na dzień wydania)

Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.

Łatwopalny.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Stosować tylko w dobrze wentylowanych miejscach. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Wskazówka:

Chronić oczy i skórę przed spryskaniem. Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie naturalne, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane środkiem Histolith Steinfestiger natychmiast zmywać obficie wodą.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Pojemniki z pozostałościami produktu oddać do punktu utylizacji starych lakierów. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna 1039, stan na marzec 2012

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de