

Histolith® Halböl

Środek gruntujący do drewna i nie alkalicznych tynków oraz gipsu modelarskiego.



Opis produktu

Zastosowanie	Środek gruntujący do drewna i nie alkalicznych tynków oraz gipsu modelarskiego.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wysoce penetrujący ■ Dobrze wzmacniający ■ Zwiększający przyczepność kolejnych warstw farby na bazie oleju lnianego
Spoivo	Olej lniany, bezwonny rozpuszczalnik
Wielkość opakowań	1 l, 2,5 l
Barwa	Bezbarwny.
Składowanie	W chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gęstość: ok. 0,84 g/cm³

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Podłoże musi być nośne, mocne, suche, chłonne i pozbawione zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność.
Przygotowanie podłoża	<p>Powierzchnie drewniane, nie powlekanie: <i>Nowe elementy drewniane:</i> Oszlifować w kierunku włókien, dokładnie oczyścić i usunąć występującą żywicę lub pęcherze żywiczne.</p> <p><i>Stare, zniszczone powierzchnie drewniane:</i> Zeszlifować aż do nośnej warstwy i dokładnie oczyścić. Wilgotność drewna w przypadku drewna wymiarowego nie powinna przekraczać 13% a w przypadku ograniczenie wymiarowego 15%.</p> <p>Nie alkaliczne tynki i gips modelarski: Powierzchnie oczyścić i odkurzyć. Usunąć słabe warstwy. Poprawki wykonać z podobnej zaprawy/gipsu modelarski i pozostawić do wyschnięcia.</p>
Sposób nakładania	<p>Sposób użycia: Materiał nakładać obficie pędzlem w kierunku włókien drewna i natychmiast zatrzeć tak aby nie pozostał nadmiar materiału na powierzchni.</p>



Układ warstw	<p>Ograniczone i niewymiarowe elementy drewniane: Impregnacja: Dąb na zewnątrz i wewnątrz: Histolith Halböl Drewno iglaste wewnątrz: Histolith Halböl Drewno iglaste na zewnątrz: Capalac Holz-Imprägniergrund Warstwa gruntująca: Histolith Leinölfarbe Warstwa pośrednia: Histolith Leinölfarbe Warstwa wierzchnia: Histolith Leinölfarbe</p> <p>Nie alkaliczne tynki i gips modelarski we wnętrzach: Warstwa gruntująca: Histolith Halböl Malowanie: Histolith Emulsionsfarbe</p>
Zużycie	Ok. 70–100 ml/m ² na warstwę w zależności od chłonności podłoża.
Warunki obróbki	Minimalna temperatura stosowania: +10°C dla podłoża, otoczenia i materiału.
Czas schnięcia	W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania najwcześniej po 12 godzinach.
Czyszczenie narzędzi	Po użyciu, odpowiednikiem terpentyny.

Wskazówki

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)	<p>Chronić przed dziećmi. Powtarzający się kontakt może powodować podrażnienie skóry. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia, nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.</p>
Uwaga (stan na dzień wydania)	Materiały zmoczone Histolith Halböl, np szmaty, ścierki, trociny itp. mogą ulec samozapłonowi. Rozlany produkt należy zebrać przy pomocy piasku, mokre szmaty przechowywać w zamkniętych blaszanych pojemnikach i utylizować po wyschnięciu w bezpiecznym miejscu na zewnątrz budynku.
Utylizacja	Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak stare lakiery. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi odpadami.
Dopuszczalna zawartość LZO	Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 750 g/l (2010). Ten produkt zawiera 380 /l LZO
Kod produktu farby i lakiery	M-LL05
Bliższe informacje	Patrz karta charakterystyki wyrobu.
Doradztwo techniczne	W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna 1044, stan na luty 2012

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de